



ALCOR ROCAS, S.L

CALIZA ALCOR



Se trata de una roca sedimentaria de origen p ntico, de color crema, textura travert nica en bandas paralelas de 7 mts. de potencia.

Usos:

Revestimientos aplacados y solados tanto interiores como exteriores, cantera , manposter a, adoquines, bordillos, monolitos, costeros restauraciones, mobiliario urbano, sillares, taludes etc.

Acabados:

Serrado, abujardado, pulido y arenado.

Caracter sticas Mec nicas

CARACTER�STICAS	VALORES (seg�n normativa CE)
Descripci�n Petrogr�fica:	C03Ca Mg.- O.Terciario - T.Travert�nica
Resistencia a Flexi�n con carga concentrada	V.M.=15,2 Mpa. Coef: V.= 0,21
Resistencia a Flesi�n Hielo-Deshielo	V.M.= 12,4 Mpa Coef.V=0,39 N� de cliclos 48. Sin cambios aparentes. (la norma obliga a 25 ciclos)
Resistencia Anclajes	1600 N
Absorci�n de agua a presi�n atmosf�rica	2,30 %.
Densidad	2,617 kg/m3.
Comportamiento al fuego	Clase A 1
Resistencia a Compresi�n	166,57 Mpa.
Resistencia a las Heladas	15,2 Mpa Coef. V 0,21
Resistencia a la abrasi�n	23,5mm (abrasivo coindon blanco 8)
Desgaste de los Angeles	31
Desgaste por rozamiento	4,5 mm
Resistencia al deslizamiento	Serrado (no deslizante). Abujardado (no deslizante). Pulido en pavimento seco (no deslizante)
Recomendaciones	En condiciones h�medas para pavimentos exteriores se aconseja corte de sierra, abujardado, apomazado o chorreado de arena, no pulido.

Nota: V- Valor

VN- Valor Medio.